

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number : 11-106570

(43)Date of publication of application : 20.04.1999

(51)Int.Cl.

C08L 23/00
B29B 9/14
C08J 3/12
C08J 3/12
C08K 5/54
C08K 7/02
C08L 77/00

(21)Application number : 09-266151

(71)Applicant : UBE IND LTD

(22)Date of filing : 30.09.1997

(72)Inventor : YAMAMOTO SHINJI
ASANO YUKIHIKO
ODA DENICHI
NAKAYAMA KIMIO

(54) POLYOLEFIN-POLYAMIDE RESIN COMPOSITION AND ITS PRODUCTION

(57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To obtain a resin composition which can give moldings being excellent in rigidity, strengths and creep resistance and having low density by mixing a polyolefin with a polyamide and a silane coupling agent in a specified ratio to form a structure in which the polyamide is dispersed in the form of fibers.

SOLUTION: 90-40 pts.wt. polyolefin, 10-60 pts.wt. polyamide and 0.1-5.5 pts.wt., per 100 pts.wt. total of the both resins, silane coupling agent are mixed with each other. It is desirable that the polyamide dispersed in the form of fibers has an average fiber diameter of 1 μ m or below and an aspect ratio of 20-1,000. The polyolefin, the polyamide and the silane coupling agent are melt-kneaded and extruded, and the extrudate is drafted, taken off and stretched or rolled to form pellets in which the polyamide are dispersed in the form of fibers having an average fiber diameter of 1 μ m or below.

LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

17.01.2003

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

(19) 日本国特許庁 (J P)

(12) 公開特許公報 (A)

(11) 特許出願公開番号

特開平11-106570

(43) 公開日 平成11年(1999) 4月20日

(51) Int.Cl. ⁸	識別記号	F I	
C 0 8 L 23/00		C 0 8 L 23/00	
B 2 9 B 9/14		B 2 9 B 9/14	
C 0 8 J 3/12	C E S	C 0 8 J 3/12	C E S A
	C F G		C F G A
C 0 8 K 5/54		C 0 8 K 5/54	

審査請求 未請求 請求項の数3 O L (全 8 頁) 最終頁に続く

(21) 出願番号 特願平9-266151

(22) 出願日 平成 9 年(1997) 9 月30 日

(71) 出願人 000000206

宇部興産株式会社

山口県宇部市西本町1丁目12番32号

(72) 発明者 山本 新治

千葉県市原市五井南海岸8番の1 宇部興
産株式会社高分子研究所

(72) 発明者 浅野 之彦

千葉県市原市五井南海岸8番の1 宇部興
産株式会社高分子研究所

(72) 発明者 尾田 博一

千葉県市原市五井南海岸8番の1 宇部興
産株式会社高分子研究所

最終頁に続く

(54) 【発明の名称】 ポリオレフィン-ポリアミド樹脂組成物とその製造方法

(57) 【要約】

【課題】 ゴムや樹脂が分散し易く取扱が簡単なベレット状の組成物を提供することを目的とする。

【解決手段】 (a) ポリオレフィン90~40重量部、
(b) ポリアミド重量部10~60重量部及び(a)と
(b)の合計100重量%に対して(c)シランカップ
リング剤0.1~5.5重量部からなるポリオレフィン
-ポリアミド樹脂組成物中にポリアミドが繊維状に分散
していることを特徴とする。

【特許請求の範囲】

【請求項1】 ポリオレフィン-ポリアミド樹脂組成物が以下 (a)、(b)、(c) 及び (d) からなる；

(a) ポリオレフィン 90～40重量部、(b) ポリアミド 10～60重量部、(c) (a) と (b) 100重量部に対してシランカップリング剤 0.1～5.5重量部及び (d) ポリアミドがポリオレフィン-ポリアミド樹脂組成物中に繊維状に分散した構造からなることを特徴とする。

【請求項2】 繊維状に分散したポリアミドの平均繊維径が1μm以下であり、アスペクト比が20以上、1,000以下であることを特徴とする請求項1記載のポリオレフィン-ポリアミド樹脂組成物。

【請求項3】 (a) ポリオレフィン、(b) ポリアミド及び (c) シランカップリング剤を溶融・混練して押出し、ドラフトを掛けて引取り延伸又は圧延することにより (a) ポリオレフィン中に (b) ポリアミドを平均繊維径1μm以下の繊維状に分散させてベレット状に仕上げることを特徴とする請求項1記載のポリオレフィン-ポリアミド樹脂組成物の製造方法。

【発明の詳細な説明】

【0001】

【発明の属する技術分野】 本発明は、ポリオレフィンとポリアミドからなる樹脂組成物であり、ゴムや樹脂の強化材料として好適に使用できる。

【0002】

【従来の技術】 ゴムや樹脂などの弾性率や機械的強度を向上させるためには、ガラス繊維や無機充填剤を配合していた。しかし、これらを配合すると剛性、弾性率、強度、耐クリープ性が向上するが、成形品の外観が悪くなったり、成形品が重くなっていた。

【0003】 特開平7-238189号公報及び特開平9-59431号公報にはポリオレフィンとゴム状ポリマーをマトリックスとして熱可塑性ポリアミド繊維を微細な繊維として分散させて組成物を開示されている。これらはゴムと配合すると機械的性質を向上させることが可能である。しかし、配合するゴムは限定され混練中にゲル化する場合もあった。特に高温でゲル化しやすい傾向であり、強度、伸び、弾性率などは本来の性質が発現されない場合もあった。一方、ポリアミド極細繊維の製造法として特開昭63-75108号公報には皮革用基材構成要素として髪を有する内外層の境界線が特定の範囲を有する多成分繊維が開示されている。特開昭54-73921号公報にはポリアミドを混合高速防糸して得られる混合高速防糸繊維をポリスチレンとポリエチレングリコールを溶媒除去して太さ0.1デニールのポリアミド極細繊維が開示されている。特開平3-279419号公報、特開平4-272222号公報、特開平4-281015号公報にはポリプロピレンとポリアミドの界面での剥離のない軽重複合繊維が開示されてい

る。芯鞘繊維でポリプロピレンの染色性を改善を目的としている。しかし、これらの方法や繊維は口径の小さな防糸ノズルから押し出し、高速防糸したり溶媒処理、その他溶融して太さ0.1～1デニール (d) の極細繊維を得るのが目的であったので生産性が悪く経済的な製法とは言えない。またこれらの繊維は極細繊維の連続繊維であって光沢や風合の良い織物、合成皮革の素材として優れているがゴムや樹脂に充填して混練する場合には連続繊維であるために混練による分散が困難であった。

【0004】 高分子化学、29、324、265 (1972) 及び高分子論文集、47、4、331 (1990) には無水マレイン酸変性ポリプロピレンを少量配合させたナイロン/ポリプロピレンブレンド系で両者の相溶性が向上して分散粒子径を極めて小さくして機械的性質 (耐衝撃性、引張強度) を向上させている。しかしブレンド比=50/50付近で機械的性質が著しく低下した。

【0005】

【発明が解決しようとする課題】 本発明は上記の問題を解決して剛性、強度、耐クリープ性に密着度の小さな成形品を与える組成物を提供することを目的とする。更に極細繊維が経済的に製造できしゴムや樹脂に分散性が良く、しかもゴムを配合する時にゲル化しにくいポリオレフィン-ポリアミド樹脂組成物を提供することを目的とする。

【0006】

【発明が解決しようとする手段】 本発明によれば、(a) ポリオレフィン90～40重量部、(b) ポリアミド10～60重量部、(c) (a) と (b) 100重量部に対してシランカップリング剤 0.1～5.5重量部及び (d) ポリアミドが繊維状に分散した構造からなるポリオレフィン-ポリアミド樹脂組成物が提供される。そして、分散したポリアミドが繊維状の平均繊維径が1μm以下であり、アスペクト比が20以上、1,000以下であることを特徴とする。更に (a) ポリオレフィン、(b) ポリアミド及び (c) シランカップリング剤を溶融・混練して押出し、ドラフトを掛けて引取り延伸又は圧延することにより (a) ポリオレフィン中に (b) ポリアミドを平均繊維径1μm以下の繊維状に分散させてベレット状に仕上げることを特徴とするポリオレフィン-ポリアミド樹脂組成物の製造方法が提供される。

【0007】

【発明の実施の形態】 以下、本発明のポリアミド-ポリオレフィン樹脂組成物及びその製造方法における構成成分を具体的に説明する。(a) 成分はポリオレフィンであって、80～250℃の範囲の融点のものが好ましい。又、50℃以上、特に好ましくは50～200℃のビッカース軟化点を有するものも用いられる。このような好適な例としては、炭素数2～8のオレフィンの単独重

合体や共重合体、及び、炭素数2～8のオレフィンとスチレンやクロロステレン、 α -メチルスチレンなどの芳香族ビニル化合物との共重合体、炭素数2～8のオレフィンと酢酸ビニルとの共重合体、炭素数2～8のオレフィンとアクリル酸あるいはそのエステルとの共重合体、炭素数2～8のオレフィンとメタアクリル酸あるいはそのエステルとの共重合体、及び炭素数2～8のオレフィンとビニルシラン化合物との共重合体が好ましく用いられるものとして挙げられる。

【0008】具体例としては、高密度ポリエチレン、低密度ポリエチレン、線状低密度ポリエチレン、ポリプロピレン、エチレン・プロピレンブロック共重合体、エチレン・プロピレンランダム共重合体、ポリ4-メチルペンテン-1、ポリブテン-1、ポリヘキセン-1、エチレン・酢酸ビニル共重合体、エチレン・ビニルアルコール共重合体、エチレン・アクリル酸共重合体、エチレン・アクリル酸メチル共重合体、エチレン・アクリル酸エチル共重合体、エチレン・アクリル酸プロピル共重合体、エチレン・アクリル酸ブチル共重合体、エチレン・アクリル酸2-エチルヘキシル共重合体、エチレン・アクリル酸ヒドロキシエチル共重合体、エチレン・ビニルトリメトキシシラン共重合体、エチレン・ビニルトリエトキシシラン共重合体、エチレン・ビニルシラン共重合体、エチレン・スチレン共重合体、及びプロピレン・スチレン共重合体などがある。又、塩素化ポリエチレンや臭素化ポリエチレン、クロロエチレン化ポリエチレンなどのハロゲン化ポリオレフィンも好ましく用いられる。

【0009】これら(a)成分のポリオレフィンのなかで特に好ましいものとしては、高密度ポリエチレン(HDPE)、低密度ポリエチレン(LDPE)、線状低密度ポリエチレン(LLDPE)、ポリプロピレン(PP)、エチレン・プロピレンブロック共重合体、エチレン・プロピレンランダム共重合体、エチレン・酢酸ビニル共重合体(EVA)、エチレン・アクリル酸エチル共重合体(EEA)、及びエチレン・ビニルアルコール共重合体が挙げられ、中でもルトフローインデックス(MFI)が0.2～50g/10分の範囲のものが最も好ましいものとして挙げられる。これは1種のみの用いてもよく、2種以上を組合わせてよい。

【0010】(b)成分は、主鎖中にアミド基を有する熱可塑性ポリアミド(以下、ポリアミド)であり、融点135～350℃の範囲のものが用いられ、しかも(a)成分のポリオレフィンの融点より高いものであり、中でも融点160～265℃の範囲のものが好ましい。かかる(b)成分としては、押出し及び延伸によって強靱な繊維を与えるポリアミドが好ましいものとして挙げられる。

【0011】ポリアミドの具体例としてはナイロン6、ナイロン66、ナイロン6-ナイロン66共重合体、ナイロン610、ナイロン612、ナイロン46、ナイロ

ン11、ナイロン12、ナイロンMXD6、キシリレンジアミンとアジピン酸との重縮合体、キシリレンジアミンとピメリン酸との重縮合体、キシリレンジアミンとスベリン酸との重縮合体、キシリレンジアミンとアゼライン酸との重縮合体、キシリレンジアミンとセバリン酸との重縮合体、テトラメチレンジアミンとテレフタル酸の重縮合体、ヘキサメチレンジアミンとテレフタル酸の重縮合体、オクタメチレンジアミンとテレフタル酸の重縮合体、トリメチルヘキサメチレンジアミンとテレフタル酸の重縮合体、デカメチレンジアミンとテレフタル酸の重縮合体、ウンデカメチレンジアミンとテレフタル酸の重縮合体、ドデカメチレンジアミンとテレフタル酸の重縮合体、テトラメチレンジアミンとイソフタル酸の重縮合体、ヘキサメチレンジアミンとイソフタル酸の重縮合体、オクタメチレンジアミンとイソフタル酸の重縮合体、トリメチルヘキサメチレンジアミンとイソフタル酸の重縮合体、デカメチレンジアミンとイソフタル酸の重縮合体、ウンデカメチレンジアミンとイソフタル酸の重縮合体、及びドデカメチレンジアミンとイソフタル酸の重縮合体などが挙げられる。

【0012】これらのポリアミドの内、特に好ましい具体例としては、ナイロン6(PA6)、ナイロン66(PA66)、ナイロン12(PA12)、ナイロン6-ナイロン66共重合体などが挙げられる。これらの1種又は2種以上でもよい。これらのポリアミドは、10,000～200,000の範囲の分子量を有していることが好ましい。

【0013】(c)成分のシランカップリング剤の具体例としては、ビニルトリメトキシシラン、ビニルトリエトキシシラン、ビニルトリス(β-メトキシエチル)シラン、ビニルトリアセチルシラン、γ-メタクリロキシプロピルトリメトキシシラン、β-(3,4-エポキシシクロヘキシル)エチルトリメトキシシラン、γ-グリシドキシプロピルトリメトキシシラン、γ-グリシドキシプロピルメチルジメトキシシラン、α-グリシドキシプロピルエチルジメトキシシラン、N-β-(アミノエチル)アミノプロピルトリメトキシシラン、N-β-(アミノエチル)アミノプロピルトリメトキシシラン、N-β-(アミノエチル)アミノプロピルエチルジメトキシシラン、N-β-(アミノエチル)アミノプロピルエチルジメトキシシラン、γ-[N-(β-メタクリロキシエチル)-N,N-ジメチルアミノエチル(クロライド)]プロピルメトキシシラン及びスチルジアミノシランなどが挙げられる。中でも、アルコキシ基などから水素原子を奪って脱離し易い基及び又は極性基とビニル

実施する必要がある。具体的には、(b)成分の融点より高い温度、この融点より30℃高い温度の範囲で実施することが好ましい。本工程で成分(b)の融点より低い温度で溶融・混練を行っても、混練物は(a)成分からなるマトリックス中に(b)成分の微細な粒子が分散した構造にはならない。従って、かかる混練物を紡糸・延伸しても、(b)成分は微細な繊維にはなり得ない。

【0022】(4) 溶融混練・化学変成した押出物を(a)成分の融点以上でしかも(b)成分の融点以下でドラフトをかけつつ延伸又は圧延する工程について説明する。押出された紐状乃至糸状紡糸は、連続的に冷却、延伸、又は圧延処理して行われる。冷却・延伸又は圧延処理は、(b)成分の融点より10℃以下の低い温度で行われる。延伸及び圧延することにより、より強固な繊維が形成されるので繊維強化樹脂組成物としての特性がより発揮できてより好ましい。延伸又は圧延は、例えば混練物を紡糸口金から押し出して紐状乃至糸状に紡糸し、これをドラフトを掛けつつホビンなどに巻き取る。または、切断してベレットにするなどの方法で実施できる。ここでドラフトを掛けることは、紡糸口金速度より巻取速度を高くとることを言う。巻取速度/紡糸口金速度の比(ドラフト比)は、1.5～100の範囲とすることが好ましく、更に好ましくは2～50の範囲、特に好ましくは3～30である。

【0023】(5) 延伸又は圧延した組成物を室温に冷却してベレタイズする工程について説明する。ベレタイズすることにより樹脂とゴム成分などを追加して均一に混練できるから、ポリオレフィン・ポリアミド樹脂組成物としてはベレット状のものを用いることが好ましい。ベレット状の樹脂組成物を用いれば、樹脂組成物はエラストマーと均一に混練でき、微細な繊維が均一に分散した強化エラストマー組成物が容易に得られるからである。

【0024】上記各第1、第2、及び第3工程は工程毎に分離して説明したが、(a)成分、(b)成分、及び(c)成分を供給できる第1供給口、第2供給口及び第3供給口を有し、且つ各供給口に対応する第1混練部、第2混練部及び第3混練部を有する二軸混練機を用いて一括して連続的なプロセスで処理することが可能である。そうすることにより経済的、安定的、安全な製造方法となる。

【0025】本発明のポリオレフィン・ポリアミド樹脂組成物には、このほかカーボンブラック、ホワイトカーボン、活性炭酸カルシウム、超微粒子珪酸マグネシウム、ハイスチレン樹脂、フェノール樹脂、リグニン、変成メタクリ樹脂、クマロインデン樹脂、石油樹脂などの補助剤、炭酸カルシウム、塩基性炭酸マグネシウム、クレー、亜鉛華、珪華土、再生ゴム、粉末ゴム、エポナイフ粉など各種の充填剤、アミン・アルデヒド類、アミン・ケトン類、アミン類、フェノール類、イミダゾール

類、含硫黄系酸化防止剤、含銅系酸化防止剤などの安定剤及び各種顔料を含んでいてもよい。

【0026】

【実施例】以下、実施例及び比較例を示して、本発明についてより具体的に説明するが本発明はこれらの実施例の範囲に限定されるものではない。実施例及び比較例において、ポリオレフィン・ポリアミド樹脂組成物の物性は以下のようにして測定した。

繊維形状：；形態・分散性及び平均繊維径：樹脂組成物をトルエンに溶解して繊維分を取り出し洗浄した後走査型電子顕微鏡で観察し、微細な繊維で分散している場合は分散性良好；○、微細な繊維でフィルム状で凝集して分散不良；×、で評価した。分散性良好な場合は、分散した微細繊維200本について、上記の走査型電子顕微鏡で繊維径を測定し、その平均を求めて平均繊維径とした。

引張強度・引張強性率・伸び：；JIS K6760に準じて温度23℃、引張速度200mm/minで、引張強度、引張強性率及び伸びを求めた。

樹脂及びゴムへの分散性評価：；190℃に設定したブラベンダープラストグラフに低密度ポリエチレン35gを投入してポリオレフィン・ポリアミド樹脂組成物5gを加えて5分間混練した。混練物を取り出して肉眼で見ると共に走査型電子顕微鏡で観察して分散性を評価した。分散性良好；○、繊維でフィルム状のものが凝集した分散状態；×で評価した。

【0027】【実施例1】(a)成分として低密度ポリエチレン〔宇部興産社製、F522、融点110℃、MFR=5.0(g/10min)〕100重量部に

(c)成分としてアーマタクリロキシプロピルトリメトキシシラン1.0重量部と酸化防止剤のイルガノックス1010を0.5重量部及び過酸化化物としてジ- α -ケミルパーオキシド(濃度40%)を0.5重量部を混合して170℃に加熱した45φの二軸押出機に投入し混練してベレット化した。シラン変性ポリエチレンを得た。得られたシラン変性ポリエチレン50重量部とナイロン6〔宇部興産社製、1030B、融点215～225℃〕50重量部と更にイルガノックス1010を0.5重量部を235℃に設定した3mmφのダイスを付けた二軸押出機に投入して混練、ダイスよりストランド状に押し出し、空気で冷却して引き取りロールでドラフト比7で引取り5インチロール間で室温で1.5倍延伸してベレタイズした。ベレット化した形状は径1mm、長さ3mmであった。得られたベレットを熱トルエンでポリエチレンを溶出した。不溶分は攪拌羽根にまとわりつかず、懸濁液は均一であった。不溶分は走査型電子顕微鏡で観察すると径が0.3μmの微細な繊維状であった。又、ベレットを150℃に加熱したブラベンダープラストグラフで5分混練し2mmの厚さに120℃でプレスした。引張試験を行った。結果を表1に示した。

【0028】〔比較例1〕 γ -メタクリロキシプロピルトリメトキシシランとジ- α -ジクミルパーオキサイドを加えなかった他は実施例1と同様にして低密度ポリエチレン、ナイロン6を混練して押し出しストランドは吐出変動をおこしてドラフトを調整してどうにか巻き取ることができベレット化した。このベレットについて、それぞれの物性を測定した。熱トルエン不溶分はフィルム状（厚さ10~30 μ m）やベレット状であった。プラバンダーブラストグラフで同様に処理した。結果を表1

に示した。

【0029】〔実施例2~5〕低密度ポリエチレンとナイロン6を表1のように配合して実施例1と同様に処理してそれぞれベレット化した。結果を表1に示した。

【0030】〔比較例2~3〕低密度ポリエチレンとナイロン6を表1のように配合して実施例1と同様に処理してそれぞれベレット化した。結果を表1に示した。

【0031】

〔表1〕

成分(重量部)	実施例					比較例		
	1	2	3	4	5	1	2	3
(a) LDPE	50	80	70	80	55	95	35	35
(b) NA6	50	20	30	40	45	5	65	85
(c) カップリング剤	0.5	0.8	0.7	0.6	0.55	0	0.9	0.35
ドラフト率	7	10	10	10	10	10	10	0~20
繊維切れ	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	切れ
繊維の性状*	微細	微細	微細	微細	微細	フィルム	微細	フィルム
繊維径 μ m	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	10~30	0.3	0.6~1
引張 強度 kg/cm ²	250	300	290	270	250	100	310	200
伸び %	500	520	510	500	500	300	520	150
特性 弾性率 kg/cm ²	1,000	890	930	940	1,050	12,000	810	1,410

LDPE: 宇部興産製、低密度、F522, MF1=5, 融点=106℃

PA6: 宇部興産製、1030B, 融点=215~225℃

カップリング剤: 信越シリコン製、KBM503, γ -メタロキシプロピルトリメトキシシラン

繊維の性状*: 微細: 微細な短繊維を意味。

【0032】〔実施例6~9〕ドラフト比を表2のように変えた以外は実施例1と同様に行った。結果を表2に示した。

〔比較例4~5〕

【0033】ドラフト比を表2のように変えた以外は実施例1と同様に行った。結果を表2に示した。

【0034】

〔表2〕

成 分 (重量部)	実施例				比較例	
	6	7	8	9	4	5
(a) LDPE	50	50	50	50	50	50
(b) PA6	50	50	50	50	50	50
(c) カップリング剤	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
ドラフト率	5	15	30	50	0	100
織 糸切れ	なし	なし	なし	なし	なし	切れ頻繁
繊維の性状	微細	微細	微細	微細	微細	微細
維 繊維径 μm	0.5	0.3	0.2	0.2	1~2	0.3~1.0
ゴム(QBR) への分散性	○	○	○	○	○	×
樹脂(PD) への分散性	○	○	○	○	○	×

【0035】〔実施例10~16〕ポリオレフィンとナイロンの種類を変えた以外は実施例1と同様に行った。【0036】
結果を表3に示した。実施例及び比較例で使用した樹脂【表3】

成 分 (重量部)	実施例							
	10	11	12	13	14	15	16	
(a) LDPE				50				
HDPE					50			
EVA						50		
EEA							50	
PP,homo	50							
PP,block		50						
PP,random			50					
(b) PA6		50	50			50		
PA66	50			50	50			
PA12							50	
(c) カップ	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	
リング剤								
織 繊維の性状	微細	微細	微細	微細	微細	微細	微細	微細
維 繊維径 μm	0.3	0.4	0.3	0.3	0.2	0.4	0.6	
引張 強度 kg/cm^2	270	240	210	260	280	260	310	
特性 伸び %	480	470	500	490	510	510	430	

[0037]

【表4】

樹 脂	メーカー	グレード	MF1 (g/10分)	融点 (°C)
LDPE	UBE	F222	2	107
HDPE	N C	3070	7.5	125~135
EVA	UBE	V206	2	101
EEA	NPO	A1600	6	104~110
PP	GRP	J105W, homo	9	165~170
PP	GRP	J704W, block	5	160~165
PP	GRP	J215W, random	9	160~165
PA6	UBE	1030B		215~225
PA66	UBE	2026B		255~265
PA12	UBE	3035U		176~180

UBE:宇部興産(株)

N C:日産化学(株)

NPO:日本ポリオレフィン(株)

GRP:グラントポリマー(株)

[0038]

【発明の効果】本発明のポリオレフィン-ポリアミド樹脂組成物はポリオレフィンマトリックス中に平均繊維径が0.2~0.6μmの微細なポリアミド繊維が均一に分散していると共に、ポリオレフィンと繊維が界面で結

合している。ペレット状態で得られるので樹脂やゴムに混練した場合には分散性が容易で補強性を有する。従って、本発明の組成物は取扱が容易なポリオレフィン-ポリアミド樹脂組成物を提供できる。

フロントページの続き

(51)Int.Cl.6

識別記号

FI

C08K 7/02

C08K 7/02

C08L 77/00

C08L 77/00

(72)発明者 中山 喜美男

千葉県市原市五井南海岸8番の1 宇部興
産株式会社高分子研究所